

### Saarni POLAR (sävy) (kuva on aina viitteellinen, mallipala tilattava)



#### PUULAJI

Saarni lukeutuu jaloihin lehtipuihin. Se kasvaa kosteilla paikoilla Euroopassa sekä Kaukasiassa ja Vähä-Aasiassa. Sydän- ja pintapuu ovat selvästi toisistaan erottuvia. Pintapuu on paksu ja melkein valkea. Iän mukaan syntyy selvä sydänpuumuo-  
dostuma, joka erottuu terävästi harmaana, ruskehtavana tai oliivinvärisenä. Puuaine on erilaisten värisävyjen epätasaisesti kuvioittamaa, suonista tai raitaista ja vaikuttaa tästä syystä hyvin koristeelliselta. Puuaines on sitkeää, painavaa ja kovaa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

#### LAJITELMA

Saatavilla kaikkiin saarnen lajitelmiin, kts. erillinen lajitelmatuotekortti:

- Select
- Classic (kuvassa)
- Olive

#### MITAT

- Paksuus: 14,5 mm
- Leveys vaihtoehdot (standardi boldattuna): 150 mm, **185 mm**
- Pituus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja myös 1818, 2000, 2080 mm (aina yhtä pituutta/pkt)
- Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm
- Paino: 9,9 kg/m<sup>2</sup>

#### RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikrovästeet pitkällä sivuilla,
- 0,5 mm mikrovästeet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3,5 mm
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3,5 mm  
9,0 mm  
2,0 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

#### PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

- UV kovetteinen mattalakka
- Harjattu pinta Nylon harjoilla

#### ASENNUSVAIHTOEHDOT

- Asennettavissa uivana, liimattava ponteista (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa



#### LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifioituista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasauamat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F\*\*\*\* - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa



# Saarni POLAR

(kuvassa CLASSIC lajitelma)

