JAS

F**** JAS2

PUULAJI Tammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suo-

rasyinen puulaji. Väriltään se on lämpimän ruskea ja ajan myötä väri syvenee. Painoonsa nähden tam- men eläminen on melko pientä ja se on erittäinsuosittu puumateriaali sisustuksessa. Brinell ~ 3,4-4,1 HB

LAJITELMA

Saatavilla kaikkiin tammen lajitelmiin, kts. erillinen lajitelmatuotekortti: - Select - Classic - Vintage (kuvissa)

WiseLock 5G

MITAT
- Paksuus: 14,5 mm
- Leveys vaihtoehdot (standardi boldattuna): 150, 185, 230, 270 mm

- Pit uus: 2180 mm, sallittuja pituusmittoja myös 1818, 2000, 2080 mm (aina yhtä pituuttaa/pkt) - Pintasäle: 3,5 mm +/- 0,3 mm

- Paino: 9,9 kg/m² RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti - 0,7 mm mikroviisteet pitkillä sivuilla, - 0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne: - Pintasäle 3,5 mm
- Vä likerros ko timain en koi vuvan er i - Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm
PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

- UV kovettein en öljyvaha tai mattalakka

- Hiottu sileä pinta tai harjattu pinta Nylon harjoilla ASENNUSVAIHTOEHDOT
- Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri) - Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G

- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi - Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa LAATU
- SUOMALAISTA laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote

- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F**** - formaldeh ydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa

Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

Tammi SUOMU (sävy) (kuva on aina viitteellinen, mallipala tilattava)

3,5 mm 9.0 mm 2,0 mm

SUOMALAISET LAATUPARKETIT

JAS

F**** JAS2

Tammi SUOMU

(kuvassa Vintage-lajitelma)