



### Mänty

(kuva on aina viitteellinen, mallipala tilattava)

### PUULAJI

Männylle on ominaista suuri sydänpuuosuus, joka antaa männylle sen punertavan ulkonäön ajan myötä. Pintapuu säilyy vaaleampana. Lattiamateriaalina männyllä on pitkät perinteet, sen aitoa patinaa ei korvaa mikään jäljitelmä. Mänty sopii rauhallisiin tiloihin ja yksityiskoteihin. Männylle ominaista on sen oksaisuus. Lattiana se soveltuu erinomaisesti kesähuviloille ja kevyen kulutuksen kohteisiin.

Brinell ~ 1,9 HB

Tiheys ilmakeivana noin 510 kg / m<sup>3</sup>

### LAJITELMA

Mäntyä valmistetaan ainoastaan yhtenä oksalajitelmana. Puulajille ominaista on suuri oksien määrä sekä puun luonnollinen väri vaihtelu. Paikatut oksat ja viiksioksat ovat lajitelmassa sallittuja.

### MITAT

- Paksuus: **14,5 mm**
- Leveysvaihtoehdot: **185 mm**
- Pituus: 2000/2180/**2500** mm (aina yhtä pituutta/pkt)
- Pintasäle: 3,5 mm
- Paino: 10 kg/m<sup>2</sup>

### RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikroviisteet pitkällä sivulla,
- 0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
  - Pintasäle 3,5 mm
  - Välikerros kotimainen koivuvaneri
  - Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

### PINTAKÄSITTELY

- UV kovetteinen öljyvaha
- Harjattu pinta Nylon harjoilla

### ASENNUS


- Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

WiseLock 5G



### LAATU

- SUOMALAISTA laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästoluokka
- JAS2 - liimasauamat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F\*\*\*\* - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa



Mänty  
(kuvassa Natural-lajitelma)

