

Douglas COTTON (sävy) (kuva on aina viitteellinen, mallipala tilattava)



PUULAJI

Douglaskuusi, yksi Euroopan yleisimmistä puulajeista, on näyttävä valinta. Douglaskuusen ominaisuuksiin kuuluu suuret värivaihtelut ja oksaisuus. Yleissävyltään hieman punertava, hyvin samankaltainen kuin lehtikuusi. Esimerkiksi vaalean pintakäsittelyn avulla douglaskuusi sopii erinomaisesti myös skandinaaviseen ja minimalistiseen sisutukseen. Brinell ~ 1,9-2,5 HB

Tiheys ilmakeivana noin 590 kg / m³

LAJITELMA

- Natural (kuvissa)
- Vintage (kuvissa)

kts. erillinen lajitelmatuotekortti.

MITAT

- Paksuus: **14,0 mm**
- Leveysvaihtoehdot: **185, 230 mm**
- Pituus: 1818 / 2000 / 2080 / **2180** / 2500 mm (aina yhtä pituutta/pkt)
- Pintasäle: 3,0 mm
- Paino: 10 kg/m²

RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikroviisteet pitkällä sivulla,
- 0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3,0 mm
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3,0 mm
9,0 mm
2,0 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

PINTAKÄSITTELY

- UV kovetteinen öljyvaha
- Harjattu pinta Nylon harjoilla

ASENNUS

- Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

WiseLock 5G



LAATU

- SUOMALAISTA laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasauamat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa



Douglas COTTON (sävy)
(kuvassa Vintage-lajitelma)



Douglas COTTON (sävy)
(kuvassa Natural-lajitelma)



