

Koivu VALKOLAKKA

(kuva on aina viitteellinen, mallipala tilattava)



PUULAJI

Koivu on fyysiseltä kovuudeltaan monia muita parkettipuulajeja pehmeämpi, ja näin ollen mm. pehmentää tilan akustiikkaa. Sen puuaines on väriltään vaaleankeltaista tai lähes valkoista, joskus jopa hieman punertavaa. Lattiana se soveltuu erinomaisesti kesähuviloille ja kevyen kulutuksen kohteisiin.

Brinell ~ 1,9 HB

Tiheys ilmakeivana noin 510 kg / m³

LAJITELMA

Koivua valmistetaan ainoastaan yhtenä oksalajitelmalla. Natural-lajitelmassa sallitaan puun luonnollinen väri vaihtelu ja oksaisuus, eikä oksien määrää ole rajoitettu.

MITAT

- Paksuus: **14,0 mm**
- Leveysvaihtoehdot: **185, 230 mm**
- Pituus: 1818 / 2000 / 2080 / **2180** / 2500 mm (aina yhtä pituutta/pkt)
- Pintasäle: 3,0 mm
- Paino: 10 kg/m²

RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikrovisteet pitkällä sivulla,
- 0,5 mm mikrovisteet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3,0 mm kotimainen koivu
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3,0 mm
9,0 mm
2,0 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

PINTAKÄSITTELY

- UV kovetteinen mattalakka
- Hiottu pinta

ASENNUS

- Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

WiseLock 5G



LAATU

- SUOMALAISTA laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasauumat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaa EPI liimaa



Koivu VALKOLAKKA
(kuvassa Natural-lajitelma)





