

Saarni KIRKAS

(kuva on aina viitteellinen, mallipala tilattava)



PUULAJI

Saarni lukeutuu jaloihin lehtipuihin. Se kasvaa kosteilla paikoilla Euroopassa sekä Kaukasiassa ja Vähä-Aasiassa. Sydän- ja pintapuu ovat selvästi toisistaan erottuvia. Pintapuu on paksu ja melkein valkea. Iän mukaan syntyy selvä sydänpuumuo-
dostuma, joka erottuu terävästi harmaana, ruskehtavana tai oliivinvärisenä. Puuaine on erilaisten värisävyyden epätasaisesti kuvioittamaa, suonista tai raitaista ja vaikuttaa tästä syystä hyvin koristeelliselta. Puuaines on sitkeää, painavaa ja kovaa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

LAJITELMA

Saatavilla kaikkiin saarnen lajitelmiin, kts. erillinen lajitelmatuotekortti:

- Select
- Classic (kuvasa)
- Olive (kuvassa)

MITAT

- Paksuus: **14,0 mm**
- Leveys vaihtoehdot (standardi boldattuna): **150 (Classic, Olive), 185 (Select, Olive) mm**
- Pituus: **2180 mm**, sallittuja pituusmittoja myös 1818, 2000, 2080 mm (aina yhtä pituutta/pkt)
- Pintasäle: 3,0 mm +/- 0,3 mm
- Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikrovästeet pitkällä sivuilla,
- 0,5 mm mikrovästeet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3,0 mm
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3,0 mm
9,0 mm
2,0 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

PINTAKÄSITTELYVAIHTOEHDOT

- UV kovetteinen mattalakka / öljyvaha
- Hiottu pinta / harjattu pinta Nylon harjoilla

ASENNUSVAIHTOEHDOT

- Asennettavissa uivana, liimattava ponteista (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa



JAS2

JAS
F****



Saarni KIRKAS
(kuvassa Classic-lajitelma)







Saarni KIRKAS
(kuvassa Olive-lajitelma)





