

Koivu KIRKAS

(kuva on aina viitteellinen, mallipala tilattava)



PUULAJI

Koivu on fyysiseltä kovuudeltaan monia muita parkettipuulajeja pehmeämpi, ja näin ollen mm. pehmentää tilan akustiikkaa. Sen puuaines on väriltään vaaleankeltaista tai lähes valkoista, joskus jopa hieman punertavaa. Lattiana se soveltuu erinomaisesti kesähuviloille ja kevyen kulutuksen kohteisiin.

Brinell ~ 1,9 HB

Tiheys ilmakuivana noin 510 kg / m³

LAJITELMA

Koivua valmistetaan ainoastaan yhtenä oksalajitelmana. Natural-lajitelmassa sallitaan puun luonnollinen väri vaihtelu ja oksaisuus, eikä oksien määrää ole rajoitettu.

MITAT

- Paksuus: **14,0 mm**
- Leveysvaihtoehdot: **150 mm**
- Pituus: **2180 mm** sallittuja pituusmittoja myös 1818, 2000, 2080 mm (aina yhtä pituutta/pkt)
- Pintasäle: 3,0 mm
- Paino: 10 kg/m²

RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikroviisteet pitkillä sivuilla,
- 0,5 mm mikroviisteet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3,0 mm kotimainen koivu
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3,0 mm
9,0 mm
2,0 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

PINTAKÄSITTELY

- UV kovetteinen mattalakka
- Hiottu pinta

ASENNUS

- Asennettavissa uivana (vaatii alusmateriaalin) tai alustaan liimaten (betoni tai vaneri)
- Lukkopontti WiseLoc / Liimapontti T&G
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi

WiseLock 5G



LAATU

- SUOMALAISTA laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifioituista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasauamat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa



Koivu KIRKAS
(kuvassa Natural-lajitelma)





